



# OKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO-ROLNICZA w BYDGOSZCZY

85-090 BYDGOSZCZ ul. Powstańców Wielkopolskich 6  
NIP 554-24-00-477 tel. (052)322 32 46

e-mail: [bydgoszcz@schr.gov.pl](mailto:bydgoszcz@schr.gov.pl)

[www.oschr-bydgoszcz.pl](http://www.oschr-bydgoszcz.pl)

BDO 000443932

DL.40.AT.11.2026

Bydgoszcz, 09.03.2026r

**Holcim Polska S.A.**  
ul. Warszawska 110  
28-366 Małogoszcz

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Bydgoszczy, na podstawie art. 28. ust. 1, pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033), przedstawia opinię dotyczącą jakości próbki wapna nawozowego.

## ATEST NR NW/13/2026

do Sprawozdania z Badań Nr NW/7/2026

Nr zlecenia NW/7/2026

Nazwa nawozu/typ/nazwa handlowa:

Nawozy wapniowe/ Wapno nawozowe z przerobu skał wapiennych/Kujawit

Miejsce pobrania próbki (Zakład produkcyjny/rolnik): Zakład Górniczy Kujawy w Bielawach

Data pobrania próbki: **19.02.2026**

Nr protokołu pobrania: **1/IV/2026**

Okres produkcji nawozu: -

Wielkość partii (w tonach): **1999 t**

Nazwisko i imię próbkobiorcy: **Kędziora P.**

Data dostarczenia próbki do analizy: **26.02.2026**

Numer laboratoryjny próbki: **NW/7/1**

Data wykonania analizy: **09.03.2026**

Analizowana cecha		Stwierdzona zawartość	Wymagania
Zawartość CaO *		<b>49,27 %</b>	co najmniej 40 %
Analiza sitowa	odsiew sito 2,0 mm *	<b>1,1 %</b>	najwyżej 10 %
	przesiew sito 0,5 mm *	<b>55,4 %</b>	co najmniej 50 %
Zawartość ołowiu (Pb)		<b>0,60 mg/kg CaO</b>	najwyżej 200 mg/kg CaO
Zawartość kadmu (Cd)		<b>0,36 mg/kg CaO</b>	najwyżej 8 mg/kg CaO

\* *Badania akredytowane przez PCA (Certyfikat Akredytacji Nr AB 284)*

### **Wapno nawozowe niezawierające magnezu spełnia wymagania dla odmiany 05**

Wymagania określone w:

- Tabela 1 Załącznika nr 6 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. (Dz.U.2010, Nr 183, poz.1229)

Sporządził: mgr inż. Marta Dembińska

Autoryzował: mgr inż. Karina Kondracka

Rozdzielnik:

1. Adresat
2. a/a

-KONIEC-